

LUGATO

Цветная затирка для швов



Затирка с широкой гаммой цветов для швов шириной до 5 мм на керамических покрытиях с недеформирующимися основаниями.

Особенности

- | Затирка поставляется в 9-и цветовых оттенках.
- | Оттенки точно соответствуют оттенкам цвета силиконового герметика LUGATO WIE GUMMI BAD SILICON.
- | Устойчивость цвета обеспечивается благодаря светостойким и щелочеупорным цветовым пигментам.
- | Водостойкая и устойчивая к перепадам мороза и оттепели.
- | Чрезвычайно удобна в применении.
- | Для ширины швов до 5 мм.
- | Качество CG 1 соответствует Европейской норме EN 13888.

Важно: при применении на плитах ДСП, балконах, обогреваемых полах и фасадах необходимо добавлять пластификатор LUGATO FLEX-FUGE.

Совет из практики : для заделки швов на полу или снаружи помещения лучше использовать темные цвета затирок, например из оттенков эластичной затирки LUGATO UNIVERSAL-FUGE.

Применение

Для заделки швов

1. на стене и полу. Для внутренних и наружных работ, а также и под водой.
2. на стене и полу, находящихся под натяжением, добавить пластификатор LUGATO FLEX-FUGE, например, на ДСП, балконах, на подогреваемых бесшовных полах, на фасадах.



Плиточное покрытие выглядит ещё лучше благодаря цветной затирке LUGATO BUNTER FUGENMÖRTEL.

Основы и их подготовка

Общее	Перед заделкой швов дать плиточному клею затвердеть согласно указаниям на упаковке; если плитка была уложена толстослойным методом, то дать раствору затвердеть 2-3 недели.
Плитки	Глазурованные настенные и напольные плитки.
Свойства швов	Чистые, равномерно влажные, равномерно глубокие.
Подготовка швов	Удалить из швов остатки клея или раствора. Впитывающие основания и края плиток увлажнить и после этого сразу заполнять швы.

Обработка



1

Содержимое мешка (5 кг) размешать в 1,5 л чистой воды или 1,5 л пластификатора LUGATO FLEX-FUGE. Через 5 минут перемешать еще раз.



2

Затирать LUGATO BUNTER FUGENMÖRTEL резиновой или губковой теркой заподлицо в швы. Снять излишки материала.



3

Дать раствору затвердеть. Протереть мокрой губкой. Губку промывать водой после каждого приема. При применении LUGATO FLEX-FUGE не дать материалу засохнуть на плиточном покрытии.



4

Как только раствор застыл отполировать плиточное покрытие сухой тряпкой.

Последующие работы: краевые, угловые, стыковочные и деформационные швы внутри помещения эластично уплотнить через 3 дня при помощи силиконового санитарного герметика LUGATO WIE GUMMI BAD SILICON, вне помещения при помощи атмосферостойкого силиконового герметика LUGATO WIE GUMMI WETTERSCHUTZ-SILICON.

Технические данные по продукту

Расход, эффективность, в зависимости от размера плитки и ширины шва (глубина шва 5 мм)

Размер плитки и плит	Ширина шва	Расход	Эффективность 5 кг материала
5 x 5 см	2 мм	ок. 0,6 кг/м ²	ок. 8,0 м ²
10 x 10 см	2 мм	ок. 0,3 кг/м ²	ок. 17,0 м ²
10 x 20 см	3 мм	ок. 0,3 кг/м ²	ок. 17,0 м ²
15 x 15 см			
15 x 20 см			
20 x 20 см	5 мм	ок. 0,4 кг/м ²	ок. 12,5 м ²
20 x 25 см	5 мм	ок. 0,3 кг/м ²	ок. 17,0 м ²
25 x 33 см			
30 x 30 см	5 мм	ок. 0,25 кг/м ²	ок. 20,0 м ²

Цвета	анемоне, антрацит, бежевый, карамеловый, жасмин, манхаттан, пергамон, коричневый, серебряно-серый, белый
Жизнеспособность приготовленной смеси в емкости	1-2 часа
Температура работы	5-30 °C
Время, через которое можно ходить по основанию	через 24 часа. Все временные показатели рассчитаны на температуру 15-20 °C и 65% атмосферной влажности
Состав	стандартный цемент, кальцитовые наполнители, пигменты
Экология	имеет очень малую эмиссию ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS} R)
Расфасовка	мешки 5 кг, 1 кг
Срок хранения	в фирменной упаковке 24 месяца. Хранить в сухом месте

Внимание

- I Разница в оттенках, указанных на этикетке, и затвердевшего раствора обусловлена типографской техникой. Разница может возникнуть, например, в результате обработки, различной впитывающей способности плитки и основания. В этом мы не даем никакой гарантии.
- I При использовании затирки на пористых, шероховатых, тонкопористых, покрытых глазурью покрытиях рекомендуется пробное заделывание швов, т. к. пигменты могут перейти на плитку.
- I При работе на впитывающих основаниях и плитках дополнительно смочить раствор через сутки.
- I При заделывании швов на полу предпочитать растворы темного цвета.
- I Использование жидкой синтетической добавки (LUGATO FLEX-FUGE) к раствору не заменяет необходимость нанесения гидроизоляции под плитку, например, гидроизоляции для душевых и ванн LUGATO DUSCHABDICHTUNG.
- I С правом изменения цветовых оттенков.

Техника безопасности: раздражающее вещество Xi.

Представляет серьёзную опасность повреждения глаз. Раздражает кожу и органы дыхания. Не давать детям. Не вдыхайте пыль. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, имея при себе упаковку или этикетку. Во время работы надевать защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки с нитриловой пропиткой) и защитные очки/щиток для лица.

GISCODE ZP1. Продукт содержит цемент и вступает в сильную щелочную реакцию с водой (прибл. показатель pH 12-13). Избегать пылеобразования и брызг раствора. При необходимости запросить лист безопасности.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.

С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными. Оставляем за собой право на изменения.



Международная программа Responsible Care ("Ответственная забота") – это добровольная масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к соблюдению этих правил.