

# LUGATO

## Стандартная самовыравнивающаяся смесь



Саморастекающий наливной пол для слоев толщиной от 2 до 10 мм для внутреннего и наружного применения.

### Особенности

- | Один из основополагающих продуктов LUGATO – стандартная самовыравнивающаяся смесь .
- | Независимо от того, где она используется - внутри или снаружи помещения - она всегда является подходящим продуктом.
- | Саморастекающая, морозоустойчивая, водостойкая, без трещин при толщине слоя от 2 до 10 мм.
- | С усиленной поверхностью - важно для последующего приклеивания паркета.
- | С повышенной устойчивостью - необходимо при нагрузке роликами кресел и колесами автомашин.
- | Также для применения на подогреваемых бесшовных полах, балконах и террасах и в частных гаражах.

**Внимание:** пол следует всегда грунтовать универсальной грунтовкой LUGATO BESTE BASIS.

### Применение

1. Для выравнивания неровностей перед наклеиванием напольных покрытий, например, плитки, коврового покрытия, ПВХ (минимальная толщина слоя 2 мм).
2. Для выравнивания неровностей перед наклеиванием паркета и ламината и перед окрашиванием пола (минимальная толщина слоя 5 мм).
3. Для изготовления поверхностей, по которым можно ходить, например, в подвалах и мастерских, на балконах и террасах (минимальная толщина слоя 5 мм).
4. Для изготовления поверхностей, по которым можно ездить в частных гаражах (минимальная толщина слоя 5 мм).

Для внутреннего и наружного применения.



Масса сама растекается превращаясь в ровную поверхность.

## Основы и их подготовка

<b>Подходящие основания</b>	Бетон и цементные стяжки.
<b>Свойства основания</b>	Способное нести нагрузку, чистое, без трещин, сухое, без мешающих сцеплению слоев, например, цементной пленки, средств для ухода за поверхностями, красок.
<b>Подготовка основания</b>	Удалить цементную пленку с бетона и с бесшовных полов на цементной основе при помощи воды и стальной метлы. Основанию дать высохнуть или удалить цементную пленку путем шлифования и отсоса пыли. Загрунтовать пол при помощи универсальной грунтовки LUGATO BESTE BASIS. Уплотнить стыковочные швы между полом и стеной при помощи ленты из стиропора для предотвращения проникновения смеси и образования звуковых мостиков. Большие поры зашпаклевать густозамешанным раствором LUGATO FLIESST&FERTIG.

## Обработка



1 Основание грунтовать грунтовкой BESTE BASIS. Дать высохнуть минимум 4 часа.



2 Содержимое мешка (20 кг) медленно размешать мешалкой в прим. 4 л чистой воды. Через 5 минут перемешать еще раз. Замешивать не больше чем 2 мешка на 1 раз.



3 Выливать полученную смесь на пол часть за частью. Начинать со стены. Тем временем замешать еще 1 мешок, чтобы без промедления выливать на пол один за другим.



4 Вливание массы одну в другую поддержать гладкой кельмой. Обрабатывать массу в течение 20 минут. Свежий материал защищать от продувания и прямого солнца.

**Внимание:** не забыть проложить уплотнительные ленты из стиропора, для того чтобы избежать напряжения между стеной и полом, и попадания массы в щель между стяжкой и стеной.

## Технические данные по продукту

Расход, эффективность, в зависимости от области применения и толщины слоя

Толщина слоя LUGATO FLIESST&FERTIG как основание для последующих работ		Расход	Эффективность 20 кг материала
мин. 2 мм	для укладки плитки, ковра, пробкового покрытия, ПВХ	ок. 3,4 кг/м <sup>2</sup>	ок. 5,9 м <sup>2</sup>
мин. 5 мм	для укладки паркета, ламината, краску LUGATO NEUER ANSTRICH и для основания по которому можно будет ходить и ездить	ок. 8,5 кг/м <sup>2</sup>	ок. 2,3 м <sup>2</sup>
макс. 10 мм	для всех в.ук. последующих работ или изготовления окончательных поверхностей	ок. 17,0 кг/м <sup>2</sup>	ок. 1,2 м <sup>2</sup>

## Технические данные по продукту (продолжение)

Время обработки	20 минут
Температура работы	5-30 °С
Время, через которое можно ходить /ездить по основанию	через 10 часов/ через 5-7 дней
Время, через которое можно проводить дальнейшие работы продуктами компании LUGATO	приклеивать плитку или ковер - 2 дня; ПВХ, пробковое покрытие, ламинат, паркет, краска - через 7 дней
Температуроустойчивость	-20 до 70 °С
Прочность сцепления на бетоне (28 дней)	ок. 2,5 Н/мм <sup>2</sup>
Состав	стандартный и специальный цемент, кварцевый песок, синтетические добавки, средство, способствующее растеканию, пеногаситель
Экология	без кварцевой муки
Упаковка	мешки 20 кг, 5 кг
Срок хранения	в фирменной упаковке 12 месяцев. Хранить в сухом месте. Все временные показатели рассчитаны на температуру 15-20 °С и 65% атмосферной влажности. Повышение температуры ускоряет, уменьшение температуры замедляет процесс затвердевания.

## Внимание

- ! При толщине слоя меньше 3 мм распределить материал равномерно при помощи стальной кельмы.
- ! При применении снаружи по затвердевшему слою нельзя ездить.
- ! FLIESST&FERTIG можно наносить в несколько слоев (первому слою дать высохнуть 48 часов, грунтовка не требуется).
- ! Общая толщина слоя не должна превышать максимально допустимую толщину для конкретного применения.

**Техника безопасности:** Xi (раздражающий).

Представляет серьёзную опасность повреждения глаз. Раздражает кожу. Не давать детям. Избегать контакта с кожей и слизистой оболочкой глаза. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, имея при себе упаковку или этикетку. Во время работы надевать защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки с нитриловой пропиткой) и защитные очки/щиток для лица. GISCODE ZP1. Продукт содержит цемент и имеет щелочную реакцию при контакте с влажностью (прибл. показатель pH 12-13). Избегать пылеобразования и брызг раствора. При необходимости запросить лист безопасности.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности. С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными. Оставляем за собой право на изменения.



Международная программа Responsible Care ("Ответственная забота") – это добровольная масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к соблюдению этих правил.