

LUGATO

Серая затирка для швов



Серая затирка для швов шириной до 5 мм на керамических покрытиях на недеформирующихся основаниях.


Особенности

- | Серая затирка для швов на керамических покрытиях.
- | Водостойкая и устойчивая к перепадам мороза и оттепели.
- | Для ширины швов до 5 мм.
- | Качество CG 1 соответствует Европейской норме EN 13888.
- | Оттенок точно соответствует оттенкам цвета силиконовых герметиков LUGATO WIE GUMMI BAD SILICON, WIE GUMMI WETTERSCHUTZ и затирке для швов LUGATO FUGENBREIT, например для заполнения швов на полу.

Важно: при применении на ДСП, балконах, обогреваемых полах и фасадах необходимо добавлять пластификатор LUGATO FLEX-FUGE.

Применение

1. Для заделки межплиточных швов на стене и полу. Для внутренних и наружных работ, а также и под водой.
2. Для заделки межплиточных швов на стене и полу на сложных основаниях, добавить пластификатор FLEX-FUGE, например, на ДСП, балконах, на подогреваемых бесшовных полах, на фасадах.



Очень хорошо подходит и для заделки швов между мелкоформатными плитками.

Основы и их подготовка

Общее	Перед заделкой швов дать плиточному клею затвердеть согласно указаниям на упаковке; раствору, при укладке плитки толстослойным способом, дать затвердеть 2-3 недели.
Плитки	Настенные и напольные плитки.
Свойства швов	Чистые, равномерно влажные, равномерно глубокие.
Подготовка швов	Удалить из швов остатки клея или раствора. Впитывающие основания и края плиток увлажнить и после этого сразу заполнять швы.

Обработка



Содержимое мешка (5 кг) размешать в 1,5 л чистой воды или 1,5 л FLEX-FUGE. Через 5 минут перемешать еще раз. Резиновым скребком или губковой теркой затирать швы заподлицо.



Снять излишки материала.



Дать раствору затвердеть. Протереть мокрой губкой. Губку промывать водой после каждого приема. При применении LUGATO FLEX-FUGE вместо воды не дать материалу засохнуть на плиточном покрытии.



Как только раствор застыл отполировать плиточное покрытие сухой тряпкой.

Последующие работы: краевые, угловые, стыковочные и деформационные швы внутри помещения эластично уплотнить через 3 дня при помощи силиконового санитарного герметика LUGATO WIE GUMMI BAD SILICON, вне помещения при помощи атмосферостойкого силиконового герметика LUGATO WIE GUMMI WETTERSCHUTZ-SILICON.

Внимание

Расход, эффективность, в зависимости от размера плитки и ширины шва (глубина шва 5 мм)

Размер плитки и плит	Ширина шва	Расход	Эффективность 5 кг материала
5 x 5 см	2 мм	ок. 0,6 кг/м ²	ок. 8,0 м ²
10 x 10 см	2 мм	ок. 0,3 кг/м ²	ок. 17,0 м ²
10 x 20 см	3 мм	ок. 0,3 кг/м ²	ок. 17,0 м ²
15 x 15 см			
15 x 20 см			
20 x 20 см	5 мм	ок. 0,4 кг/м ²	ок. 12,5 м ²
20 x 25 см	5 мм	ок. 0,3 кг/м ²	ок. 17,0 м ²
25 x 33 см			
30 x 30 см	5 мм	ок. 0,25 кг/м ²	ок. 20,0 м ²

Жизнеспособность приготовленной смеси в емкости	1-2 часа
Температура работы	5-30 °С
Время, через которое можно ходить по основанию	через 24 часа. Все временные показатели рассчитаны на температуру 15-20 °С и 65% атмосферной влажности
Состав	стандартный цемент, кальцитовые наполнители, пигменты
Экология	без волокон и кварцевой муки. Почти не содержит хрома по норме TRGS 613. GISCODE ZP1.
Упаковка	мешки 20 кг, 5 кг, 1 кг
Срок хранения	в фирменной упаковке 18 месяцев. Хранить в сухом месте

Внимание

- I Разница в оттенках, указанных на этикетке, и затвердевшего раствора может возникнуть, например, в результате обработки, различной впитывающей способности плитки и основания. В этом мы не даем никакой гарантии.
- I При использовании затирки на пористых, шероховатых, тонкопористых, покрытых глазурью покрытиях рекомендуется пробное заделывание швов, т. к. пигменты могут перейти на плитку.
- I При работе на впитывающих основаниях и плитках дополнительно смочить раствор через сутки.
- I Использование жидкой синтетической добавки (LUGATO FLEX-FUGE) к раствору не заменяет необходимость нанесения гидроизоляции под плитку, например, гидроизоляции для душевых и ванн LUGATO DUSCHABDICHTUNG.

Техника безопасности: раздражающее вещество Xi.

Представляет серьёзную опасность повреждения глаз. Раздражает кожу и органы дыхания. Не давать детям. Не вдыхайте пыль. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, имея при себе упаковку или этикетку. Во время работы надевать защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки с нитриловой пропиткой) и защитные очки/щиток для лица.

GISCODE ZP1. Продукт содержит цемент и вступает в сильную щелочную реакцию с водой (прибл. показатель pH 12-13). Избегать пылеобразования и брызг раствора. При необходимости запросить лист безопасности.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.

С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными. Оставляем за собой право на изменения.



Международная программа Responsible Care ("Ответственная забота") – это добровольная масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к соблюдению этих правил.