

LUGATO

Шпаклевка для внутренних работ



Создает ровную и гладкую поверхность на незаштукатуренной кирпичной кладке перед последующим окрашиванием, клейкой обоев и укладкой плитки.

Особенности

- | Улучшенная синтетическими добавками шпаклевка для выравнивания незаштукатуренных стен.
- | Легко разглаживается, как гипсовая шпаклевка, но намного более устойчивая.
- | Уже при слое в 2 мм годится для покраски, клейки обоев и укладки плитки.
- | Может наноситься слоем от 0,5 до 20 мм. Для отверстий и проводных прорезей до 50 мм.
- | Быстро затвердевает. Уже через 24 часа её можно красить, клеить обои или штукатурить, например штукатуркой LUGATO серии WEISSES HAUS.

Применение

1. Как выравнивающая шпаклевка для незаштукатуренных стен.
2. Для закрытия дыр и отверстий, проводных прорезей и отверстий для труб.

Для применения внутри.



Наносится и разглаживается как гипсовая шпаклевка, но намного более прочная.

Основы и их подготовка

Подходящие основания	Кирпичная кладка, бетон, газобетон, штукатурка, лёгкая строительная плита из древесной шерсти.
Свойства основания	Способное нести нагрузку, без трещин, чистое, сухое, без мешающих сцеплению загрязнений, например масла для опалубки.
Подготовка оснований	Удалить окраску, недержасьшиеся частицы, пыль обои, обойный клей и краски. Все основания (кроме бетона) грунтовать грунтовкой LUGATO BESTE BASIS.

Обработка



Грунтование: нанести кистью BESTE BASIS на всю площадь поверхности и дать высохнуть 3-4 часа.



Нанести шпаклевку с помощью стальной кельмы.



Через 20-50 минут обработать поверхность кругообразными движениями теркой с губкой смоченной в воде.



Для придания особенной гладкости поверхность еще раз обработать стальной кельмой (если предполагается последующая укладка плитки то не нужно). Инструменты промыть водой.

Замешивание: содержимое мешка (20 кг) размешать в 7-8 л чистой воды. Через 3 минуты перемешать еще раз. Замешивать только столько материала, сколько вы сможете обработать в течении 30 минут.

Технические данные по продукту

Расход	1 кг/м ² /мм толщины слоя
Эффективность (20 кг)	4 м ² (при толщине слоя 5 мм)
Температура обработки	5-30 °С
Жизнеспособность приготовленной смеси в емкости	ок. 30 минут
Толщина слоя	по поверхности: 2-20 мм; можно растянуть до 0,5 мм; для закрытия дыр и отверстий: до 50 мм.
Время ожидания перед проведением последующих работ	24 часа (при толщине слоя 5 мм), 3 дня (при толщине слоя 20 мм)
Прочность на изгиб/прочность на сжатие (28 дней)	≥ 1,0 Н/мм ² / ≥ 1,5 Н/мм ²

Технические данные по продукту (продолжение)

Состав	стандартный цемент, специальный гипс, фракционированные кварцевые пески, синтетические и органические добавки
Экология	не содержит кварцевой муки. Паропроницаемая. С очень низкой эмиссией PLUS (EMICODE EC PLUS 1 R)
Расфасовка	25 кг, 4 кг
Срок хранения	в фирменной упаковке 18 месяцев. Хранить в сухом месте. Все временные показатели рассчитаны на температуру 15-20 °С и 65% атмосферной влажности

Внимание

- ! Заштукатуренные шпаклевкой ROHBAUSPACHTEL INNEN стены и поверхности, которые будут подвержены нагрузке водой, например в душевой, перед укладкой плитки гидроизолировать с помощью DUSCHABDICHTUNG.
- ! Для тонкослойного шпаклевания в сухих помещениях на, например, гипсоволокнистые, гипсостроительные и гипсокартонные плиты рекомендуется использовать LUGATO MALERSPACHTEL.
- ! Повышение температуры ускоряет, а понижение температуры замедляет процесс затвердевания.

Техника безопасности: раздражающее вещество Xi.

Представляет серьезную опасность повреждения глаз. Раздражает органы дыхания и кожу. Не давать детям. Не вдыхайте пыль. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Во время работы надевать защитные перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки с нитриловой пропиткой) и защитные очки/щиток для лица. При проглатывании немедленно обратиться к врачу, имея при себе упаковку или этикетку.

GISCODE ZP1. Продукт содержит цемент и вступает в сильную щелочную реакцию с водой (прибл. показатель pH 12-13). Избегать пылеобразования и брызг раствора. При необходимости запросить лист безопасности.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности. С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными. Оставляем за собой право на изменения.



Международная программа Responsible Care ("Ответственная забота") – это добровольная масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к соблюдению этих правил.