

# LUGATO

## Штукатурка для внутренних работ (2 мм, 3 мм)



Для декоративных работ внутри помещений и для защиты от ударов и повреждений, например на лестнице.

### Особенности

- | Высококачественная затирочная штукатурка на основе искусственной смолы и настоящего итальянского мрамора.
- | В зависимости от применяемого инструмента, зернистости и направления затиранья получается индивидуальный неповторимый узор.
- | Белоснежно-белая, паропроницаемая, очень прочная.
- | Не содержит растворителей и смягчителей по предписаниям VdL-Richtlinie 01 (союза изготовителей лаков).

**Совет из практики:** трещины в декоративной штукатурке заделывать при помощи герметика LUGATO RISS-STOP WAND+FASSADE.

### Применение

Для жилых комнат, каминов, лестниц, коридоров, кухонь, комнат ожидания, вестибюлей, ванных и бассейнов, помещений для занятия своим хобби, гаражей.

Для применения на стенах. Внутри.



Камин выполнен в рустикальном стиле. Очень презентабельный, декоративный и износостойкий.

## Основы и их подготовка

**Для всех оснований:** ровное, несущее, без пыли, чистое, сухое, без масла и жира, без мешающих сцеплению загрязнений, например обойного клея. Неровности выравнять, например с помощью шпаклевки LUGATO MALERSPACHTEL или LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN. Трещины заделать при помощи герметика LUGATO RISS-UND FUGEN-ZU. Оконные рамы и фаяхверк обклеить малярным скотчем.

Подходящие основания	Структура основания/подготовка	Грунтование
Краски	Прочнодержающиеся, водостойкие.	Основания грунтовать грунтовкой-краской под штукатурки LUGATO WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE или LUGATO WEISSES HAUS SPERRGRUND.
Бетон	Старше мин. 4-х недель, удалить масло для опалубки.	
Гипсостроительные, гипсоволокнистые, гипсокартонные плиты	Удалить пыль.	
Гипсовая штукатурка	Старше мин. 4-х недель, удалить гипсовую кожу.	
Кладка (известково-песчанная кладка, газобетонная, кирпичная)	Предварительно зашпаклевать внутри при помощи ремонтного раствора LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN и дать высохнуть.	
Известково-цементная и цементная штукатурка	Старше мин. 4-х недель.	
ДСП	Обязательно грунтовать грунтовкой под штукатурки LUGATO WEISSES HAUS SPERRGRUND иначе ДСП не годится для нанесения декоративной штукатурки.	

### Неподходящие основания

Известковые краски, клеевые краски, ОСБ-плиты, обои.

## Обработка



1

Грунтовать грунтовкой LUGATO WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE или WEISSES HAUS SPERRGRUND. Грунтовку наносить кистью. Дать высохнуть.



2

Штукатурку размешать механической мешалкой. При необходимости добавить 100-200 мл воды. Штукатурку набрать на стальную кельму и наносить на стену. Применять инструменты из нержавеющей стали.



3

Нанести штукатурку и раскатать по зерну кельмой, держа её под углом к стене.



4

Создавать желаемую фактуру на свеженанесенной штукатурке с помощью пластиковой кельмы в теч. 10-20 минут. Горизонтально, вертикально, кругообразно или диагонально.

**Тонирование:** штукатурке может быть придан цвет с помощью макс. 2 % обычной краски. Получаются красивые пастельные тона.

**Окрашивание:** штукатурку можно красить дисперсионными красками.

## Технические данные по продукту

Размер зерна	Расход	Эффективность 20 кг декоративной штукатурки LUGATO WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN
2 мм	ок. 2,6 кг/м <sup>2</sup>	ок. 7,7 м <sup>2</sup>
3 мм	ок. 3,2 кг/м <sup>2</sup>	ок. 6,3 м <sup>2</sup>

Температура работы/основания	5-30 °C
Открытое время	10-20 минут
Время высыхания	1-3 дня
Состав	дисперсия на основе искусственной смолы, мраморное зерно, мраморная мука, белый пигмент, пеногаситель, синтетические и целлюлозные волокна, загуститель, соединяющие и консервирующие вещества
Экология	не содержит растворителей и смягчителей по предписаниям VdL-Richtlinie 01(союза изготовителей лаков). Имеет очень малую эмиссию <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> )
Расфасовка	20 кг, 8 кг
Срок хранения	в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза! Все временные показатели рассчитаны на температуру 20 °C и 65% атмосферной влажности

## Внимание

- | Примыкающие друг к другу площади покрывать за один прием, чтобы избежать стыков.
- | Высокая влажность и низкие температуры замедляют процесс затвердевания.
- | Не применять для областей, которые будут подвергаться нагрузке стоячей водой.
- | Содержит натуральное зерно. Поэтому возможны колебания цвета. Примыкающие площади покрывать штукатуркой из одной и той же приготовленной партии материала, чтобы избежать цветовых расхождений.

**Техника безопасности:** по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной маркировке.

GISCODE M-DF 01. Штукатурку удалить водой и мылом. При попадании в глаза тщательно промыть водой. В случае необходимости посетить врача. При необходимости запросить лист безопасности.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности. С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными. Оставляем за собой право на изменения.



Международная программа Responsible Care ("Ответственная забота") – это добровольная масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к соблюдению этих правил.